

Reflective

Las propiedades de alta reflexión de nuestro CAD-CUT® Reflective lo hacen una opción muy popular y segura para atletas, ciclistas, corredores y mercados de la moda. (PU, 110 micrones +/- 10%)



ALIMENTE EL MATERIAL

En la cortadora de modo que el cargador quede hacia abajo. Despegue el protector plástico antes de alimentarlo en la cortadora.



CORTE EL LOGO,

Palabras o números al revés (imagen de espejo).

PELE

el exceso de material.



PRECALIENTE

La plancha de abajo durante 60 segundos. Precaliente la prenda y coloque el gráfico sobre la prenda y cubra con papel Kraft.



ESTAMPE

Temperatura: 330°F/165°C
Tiempo: 3-4 segundos
Presión: media #5 en Hotronix®



PELE EL CARGADOR CALIENTE

La prenda debe estar todavía caliente para despegar el cargador con éxito.



TERMINE

La aplicación. Cubra con Papel Kraft o Hoja Protectora y estampe durante 13-15 segundos adicionales.

Telas que se recomiendan

100% algodón
100% poliéster
Mezclas de poli/algodón
Nilón trenzado
Tejidos de nilón
Malla de nilón – micro, tricot, mini, reversible.
Tejidos de poliéster
Malla de poliéster
Poli/espuma & gorras de algodón
Satin
Cordura®

Debido a la combinación de telas, tejidos, cubiertas y tintas que se utilizan en la industria textil, Stahls' recomienda y proporciona muestras de nuestros materiales para que los ponga a prueba.

Accesorios que se requieren

Papel Kraft o Hoja Protectora
EZ Weeder® o pinzas de depilar

Notas de corte

Si no despegas el protector plástico rosa puede dañar la navaja. Para obtener cortes y pelados óptimos, mantenga las líneas de las letras y los logos de al menos 1/8" (3mm) de grosor.

Instrucciones para el cuidado de sus prendas

Voltee la prenda al revés. Lave con agua tibia o fría, use detergente suave. No use cloro ni blanqueadores. Seque a temperatura normal o baja. Para prolongar la vida de reflexión, se recomienda que lave a mano y seque en tendedero.

Diseños multicolor

El material CAD-CUT® Reflective de Stahls se puede usar como color principal aplicándolo sobre cualquier otro material CAD-CUT®. Pregúntele a su representante de servicio al cliente por más detalles.

Almacenamiento

Mantenga en un área fresca y seca. Evite el calor directo, los rayos del sol y la humedad.

GUIAS PARA LA CORTADORA

CORTADORA	NAVAJA	FUERZA	COMPENSACION	VELOCIDAD
Roland GX-24	60° / 45°	120-150g / 100-150g	.30 / .25	50cm/s
Ioline 100	45°	100g	.15	50%
Ioline 300	30°	85g	.15	25%

Toda la información técnica y recomendaciones están basadas en pruebas que consideramos confiables. Sin embargo, no podemos garantizar el desempeño en condiciones fuera del control del fabricante. Antes de usar, determine el propósito para el que va a usar el producto. El usuario asume todos los riesgos y responsabilidades en relación al uso de este producto. La obligación del fabricante o vendedor es reemplazar la cantidad de producto que resulte defectuoso.

CAD-CUT, Poly Twill de presión sensitiva, & Hotronix son marcas registradas de GroupeSTAHL™ con una o más patentes pendientes.
© Stahls' International™ 2012 Todos los derechos internacionales reservados.